

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Антисептика «КЕДРОFF-MB»
ТУ 2149-001-76650597-2007 с изм.№1**

Состав применим для длительной защиты древесины снаружи помещений. Пропитку наносить на очищенную древесину кистью, валиком, распылением, окунанием. Температура при обработке от минус 10⁰С до плюс 40⁰С. Расход состава: при поверхностной пропитке 0,1-0,15 кг/м² (7-10 м²/кг); при объемной пропитке 200-240 кг/м³.

После 1-го прохода просушить поверхность 1 час и повторить обработку. Окончательная сушка - 2 часа при t=20⁰С. На время сушки защитить от атмосферных осадков.

При применении «КЕДРОFF-MB» в качестве грунтовки под ЛКМ (1 проход) просушить пропитанную поверхность не менее 2-х часов и наносить ЛКМ в соответствии с инструкцией.

Срок хранения 1 год при герметичной таре, не боится мороза.

Требования безопасности

При работе с составом использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки резиновые, респиратор. Работы проводить на открытом воздухе. При попадании состава: на кожу – стереть тампоном, смоченным водкой (одеколоном), после чего промыть теплой водой с мылом; в глаза – промыть большим количеством воды; в желудок – выпить 6-10 таблеток активированного угля.

«КЕДРОFF-MB» - ЛВЖ, беречь от огня. При возгорании тушить водой, песком, пеной.