

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **Адгезионная грунтовка атмосферостойкая ВД-АК-03 грубодисперсная (готовая к применению)**

#### **1. Назначение и свойства**

Применяется для предварительной обработки плотных не впитывающих воду оснований:

- на загрунтованную (изолирующими или антикоррозионными грунтовками) поверхность металла;
- монолитного бетона, кирпича, камня;
- перед нанесением гипсовых, цементных, гипсово-известковых штукатурок.

#### **2. Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть сухой и чистой, очищена от грязи, пыли, краски и масляных пятен.

#### **3. Применение**

Грунтовку ВД-АК-03 перед применением необходимо тщательно перемешать. Грунтовку не рекомендуется разбавлять. Грунтовка наносится на сухую поверхность указанных материалов с помощью кисти или валика. При нанесении и отверждении состава температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5<sup>0</sup> С. Время высыхания при 20<sup>0</sup> С и влажности не выше 80% - 1 час, полное высыхание- 4 часа. Для формирования покрытия требуется время, не менее 24 часов. В это время недопустимо попадание воды на загрунтованную поверхность.

#### **4. Расход**

В зависимости от материала поверхности 250-350 г/м<sup>2</sup>

#### **5. Состав**

Дисперсия органического полимера в воде, пигменты, функциональные добавки, кварцевый наполнитель.

#### **6. Меры безопасности**

Не токсична. Пожаробезопасна. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

#### **7. Хранение**

Гарантийный срок хранения при температуре выше 0 °С – 1 год в плотно закрытой заводской таре. Допускается хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Грунтовка морозостойчива, выдерживает 5 циклов замораживания – оттаивания.