

Краска интерьерная, воднодисперсионная (концентрированная) ВД-АК-07 ТУ2316-003662421199-2015

Назначение и свойства

Применяется для внутренней окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным (в т.ч. ДВП и ДСП) поверхностям, а так же по старым лакокрасочным покрытиям. Используются для окраски помещений с нормальной влажностью.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой. Необходимо удалить остатки непрочного покрытия, зашпатлевать при необходимости, неровности отшлифовать (в том числе старую краску), удалить пыль. Перед нанесением поверхность (особенно впитывающую и мелящую) обработать грунт – пропиткой ВД-АК-02 или грунтовками ВД-АК-01, ВД-АК-03.

Применение

Краску ВД-АК-07 (концентрированную) перед применением необходимо тщательно перемешать до получения однородной массы. Разбавить в соотношении 4 вес. части краски + 1 часть воды. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре не менее 2 суток, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы. Время высыхания 1-го слоя при температуре 20°C и влажности не выше 80% - 1 час. Межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 2 часа. Время высыхания при снижении температуры и повышении влажности увеличивается.

Расход готовой краски

При однослойном покрытии 0,13-0,15 кг/м² в зависимости от поверхности. Для достижения класса пожарной опасности КМ 1 необходимо наносить краску ВД-АК-07 в 2-3 слоя, учитывая время межслойной сушки.

Состав

Дисперсия органического полимера в воде, пигменты, минеральные наполнители, функциональные добавки.

Меры безопасности

Не токсична. Пожаробезопасна. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Гарантийный срок хранения при температуре выше 0 °С – 1 год в плотно закрытой заводской таре. Допускается хранение при температуре до -40 °С не более 1 месяца. Краска ВД-АК-07 морозоустойчивая, выдерживает 5 циклов заморозки-оттаивания.

Изготовитель ООО «ПО Химцентр», Россия, 630040,
Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок
Озёрный, Армейский микрорайон, 9

Партия №

Дата изготовления

Масса нетто